

RIVESTIMENTO DECORATIVO A SPESSORE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

TRAVERTINO è una finitura decorativa a spessore di pregio ad effetto riempitivo per interni, costituito da grassello di calce stagionato, polveri di marmo selezionate e terre coloranti.

L'impasto omogeneo e pastoso è di facile applicazione e permette, con le opportune tecniche applicative, di riprodurre l'effetto della pietra naturale mettendo in evidenza le sue venature.

TRAVERTINO è una finitura con una buona traspirabilità e con alto potere di ancoraggio.

CAMPI D'IMPIEGO

TRAVERTINO è particolarmente indicata per la finitura di pareti interne specialmente su intonaci traspiranti preferibilmente composti da calce; può comunque essere applicata su intonaco civile, intonaco grezzo, vecchie pitture a calce.

- CENTRI STORICI
- ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO
- CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZI STORICI
- ABITAZIONI ED AMBIENTI PUBBLICI DI PREGIO

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **TRAVERTINO**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; nel caso di vecchie pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa. Prima dell'applicazione di **TRAVERTINO** è necessario accertare la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo.

TRAVERTINO può essere applicato sia su supporti nuovi e sia su supporti già tinteggiati purchè si presentino ben coesi e con una certa porosità.

Su supporti friabili ed altamente assorbenti, su supporti non minerali quali cartongesso e legno, su intonaci a base gesso e su vecchi intonaci rappezzati è indispensabile trattare il fondo con **FONDODECOR** trasparente (diluito 1:3 con acqua) e lasciare asciugare per almeno 6 ore.

Si applica quindi una mano di **FONDO ARENA** per avere uniformità di asciugatura ed ottimo ancoraggio.

L'applicazione è a 2 mani avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme.

Applicare mediante frattone di acciaio la prima mano di **TRAVERTINO** ed aspettare che il prodotto sia completamente asciutto. A superficie completamente asciutta, bagnare leggermente con acqua ed applicare la seconda mano, lavorando il prodotto sempre in pressione.

Mentre la seconda mano stà asciugando, lavorare con un apposito tampone per creare le venature irregolari e per increspature la superficie, rendendola simile all'effetto della pietra naturale travertino.

Mentre il prodotto stà asciugando, levigare la superficie con il frattone in acciaio fino ad ottenere una superficie compatta, ma attraversata da venature irregolari e porose.

La lavorazione finale del **TRAVERTINO** prevede una riquadratura della superficie mediante incisione (si consiglia l'utilizzo di un listello dritto).

Per una finitura ad effetto anticato, **TRAVERTINO** può essere rifinito con una mano di **VELCORI SILOSSANICA** diluita fino al 50% con acqua ed applicata mediante straccio o spugna. L'applicazione di questa finitura, darà una maggior protezione alla decorazione, conferendo un effetto chiaro-scuro dovuto ad un diverso assorbimento.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1650 gr/Lt± 20.
- Natura del legante: grassello di calce stagionato.
- PH: 11 - 12 c.a.
- Resa media per confezione: Kg 25 = 12-13 m².
- Aspetto: increspato.
- Lavorabilità: ottima.
- Essiccazione: 6 - 8 ore a 20°C.
- Maturazione/ossidazione: 2/3 settimane.
- Diluizione: pronto all'uso.
- Colori disponibili: bianco e colorato.
- Contenuto massimo VOC: < 40 g/l Direttiva 2004/42/CE - CAT A/c - BA.

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.

Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una rapida asciugatura.

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 5 - 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Ultimo aggiornamento: 01/09/11

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697